

PLANCHA DE SILICONA

FICHA TÉCNICA

Propiedades	Norma	Unidades y valores	
Color		Translucido	
Peso específico		1,16	gr/cm ³
Dureza (±5)	ASTM D2240	60	°Sh. A
Carga de rotura	ASTM D412	7	Mpa
Alargamiento a la rotura	ASTM D412	350	%
Deformación remanente (22 hrs. a 70°C)	ASTM D395 B	35	%
Resistencia al desgarro	ASTM D624DieC	18	N/mm
Resistencia química - Ozono - Ácidos y álcalis diluidos - Ácidos y álcalis concentrados - Hidrocarburos, grasas y aceites - Disolventes orgánicos		Buena Normal Moderada Moderada	
Campo de temperatura		-60 / +200	°C

El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operación, instalación y uso sobre las que no tenemos influencia, por lo tanto la GARANTÍA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Datos suministrados por el fabricante.